



Scheda Tecnica MAGelSTIC TOP

Data di emissione: 12 Ottobre 2017

Revisione n° 01

Descrizione Del Prodotto

Mastice epossidico trasparente bi-componente ad elevatissime proprietà meccaniche e di adesione, inalterabile alle intemperie e con una buona resistenza UV. Fortemente raccomandato per incollaggi e stuccatura di marmi, graniti, pietre naturali ed artificiali. Grazie alla sua elevata isotropia e ad un ritiro pressoché nullo, il prodotto eccelle sia nelle applicazioni verticali che nel risanamento di imperfezioni, anche di dimensioni medio/grandi.

Proprietà Dei Singoli Componenti

Resina	Aspetto	Pasta Tissotropica Incolore
	Densità 25°C	1,10-1,20 g/ml
	Odore	Caratteristico
Indurente	Aspetto	Pasta Tissotropica Incolore
	Densità 25°C	1,00-1,10 g/ml
	Odore	Caratteristico

Proprietà Del Sistema

Rapporto di Impiego (in Peso)	Resina : Indurente	100 : 50
Pot Life - 150g	10°C	60 ^m -70 ^m
	20°C	35 ^m -45 ^m
	30°C	15 ^m -25 ^m
Pot Life - 20°C	150g	35 ^m -45 ^m
	450g	25 ^m -35 ^m
Lavorabilità - 20°C	Movimentazione Incollaggi Piccoli	4h-6h
	Levigatura/Lucidatura	8h-10h
Resistenza UV	UVA - 6x4W	Tal quale dopo 75h

Istruzioni D'Uso

Per massimizzare le performance del prodotto si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:

- Le superfici delle parti da incollare devono essere asciutte, pulite e, se possibile, leggermente irruvidite.
- I due componenti devono essere pesati, nel rispetto del rapporto d'impiego raccomandato (100:50) e miscelati con cura fino al raggiungimento di un sistema uniforme.
- Per evitare una reazione troppo veloce, è sempre raccomandata la preparazione di piccole quantità di sistema (200gr-300gr).
- Dopo il prelievo dei singoli componenti, gli imballi devono essere richiusi ermeticamente.
- Si sconsiglia l'impiego del prodotto ad una temperatura ambientale inferiore ai 10°C.

Conservazione e Sicurezza

Se conservato negli imballi originali e ben chiusi, in luogo asciutto e pulito, ad una temperatura compresa fra i 15°C e i 35°C ed al riparo dalla luce solare diretta, il prodotto può essere utilizzato fino ad 1 anno dalla data di produzione.

Il prodotto deve essere impiegato in un ambiente areato, indossando i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti dal DLeg. 81/08. Prima dell'uso, consultare con estrema attenzione la scheda di sicurezza (MSDS).

Le informazioni tecniche presenti in questo documento sono fornite in buona fede e derivano da accurati test di laboratorio. La Doctor Resin & Chemicals srl non si ritiene quindi responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da un uso improprio del prodotto.

RESINA PRO DI DANILO LA PORTA

HQ: Viale Mazzini 77, 19038 SARZANA (SP) Italia

WEB: www.epoxyresin-online.com

MAIL: info@resinpro.it