

Scheda Tecnica – RainBlocker

1. Descrizione del prodotto

RainBlocker è un impermeabilizzante professionale studiato per i tetti di camper, van e caravan. La sua formulazione garantisce un'adesione eccellente su vetroresina, alluminio e lamiera, proteggendo a lungo da infiltrazioni, umidità e agenti atmosferici.

2. Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione, la superficie deve essere accuratamente preparata: pulita, asciutta e priva di contaminazioni. Si raccomanda di levigare con carta abrasiva la superfici per aumentare l'adesione del prodotto su superfici in vetroresina o in alluminio.

3. Preparazione e applicazione del prodotto

RainBlocker è pronto all'uso previa accurata omogeneizzazione con agitatore meccanico a basso numero di giri. Se necessario, può essere diluito fino al 5% in peso con Diluente Poliuretanico (previa consultazione con l'Ufficio Tecnico). Il prodotto va applicato in due mani, con intervallo di 24 ore tra una e l'altra. Applicabile con rullo, pennello o spruzzo airless (in questo caso diluizione massima 10%). In applicazioni complesse si consiglia anche una terza mano. Per completare il ciclo di impermeabilizzazione, si raccomanda di applicare la finitura poliuretanica anti-UV, ^{ResinPro} ANTI UV CAMPER.

4. Istruzioni rapide

- Rapporto di miscelazione: Pronto all'uso (eventuale diluizione 5-10%)
- Applicazione: 2 mani (3 in casi complessi)
- Intervallo: 24 h tra una mano e l'altra
- Resa: 1,5-2 kg/m² per 1 mm di spessore
- Indurimento: 12 h impermeabile – 24 h calpestabile – 7 giorni completo
- Temperatura di applicazione: +10°C ÷ +30°C
- Resistenza termica: -20°C ÷ +80°C

5. Dati Tecnici

Aspetto: Liquido fluido, vari colori disponibili

Preparazione superficie: Primer vetroresina/alluminio

Viscosità (25°C): 1500-2500 mPa·s

Durezza Shore D: 75-80

Resistenza chimica: oli, carburanti, solventi, soluzioni saline

6. Sicurezza

Utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Assicurare un'adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

7. Dati Aziendali

Resin Pro Srl

Via 25 Aprile – Z.I. snc, 19021 Arcola (SP)

P.IVA: 01473200119 • Capitale sociale 50.000 € i.v. • REA SP-210889

Assistenza tecnica / Informazioni prodotti:

+39 0187 955 108 INT.1

+39 333 4819 266