



RV 733 CONVERTER EPOX 733



Vernice per piastrelle epossidica esente da solventi bicomponente applicabile facilmente a rullo e/o a pennello.

CARATTERISTICHE

Vernice bicomponente a base di resina epossidica. Una volta polimerizzato il prodotto risulta resistente ed è caratterizzato da ottime proprietà anti graffio.

TIPO DI IMPIEGO

- Rivestimento di pareti in piastrelle.
- Rivestimento di pavimentazioni in piastrelle.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto base	RV 733	Colore	Neutro
Codice catalizzatore	RV 733 -C	Aspetto	Lucido/Opaco
Rapporto di catalisi	20%	Peso specifico	kg/l 1,4 ± 0,05
Rapporto base : colore	80:20 / 85:15	Temp. Ottimale	20°C
Pot Life	30-40 minuti	Solidi in volume	78% ± 2%
Diluizione	Non necessaria	Durata a magazzino	12 mesi (T. max. 30°C)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere ben pulita ed asciutta. E' consigliata previa applicazione la pulizia del supporto.

Condizioni di applicazione

Temp. 15° - 40°C, Umidità relativa 80% max.
Temp. superficie 3°C sopra punto di rugiada

DATI TECNICI

Dati tecnici

Consumo: 115g/m², consigliate due mani
Spessore consigliato 200 – 300 micron per mano
Resistenza al graffio: Ottima
Resistenza all'acqua: Ottima
Applicazione: Rullo o pennello

TEMPI DI INDURIMENTO

TEMPERATURA	FUORI TATTO	PROFONDITÀ	RECOAT	CARTEGGIABILITA'
20°C	8-10 h	12-24 h	10 h - 6 mesi*	NA

*Virtualmente illimitato

NOTE

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le modalità d'uso o impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.

La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente versione.

VIRES srl

SCHEDA TECNICA

SEDE E STABILIMENTO Via N. Tommaseo 61 – 10093 Collegno TO
TEL 011 411 1718 · FAX 011 411 1721
EMAIL info@vires.it WEB vires.it

DATA REVISIONE: 13/02/2026